

HeBoFill®

LUB LINE

Smarowanie w nowym wymiarze

Jak sama nazwa wskazuje, **HeBoFill® LUB LINE** oznacza proszek o bardzo dobrych właściwościach smarnych, dzięki swojej krystalicznej strukturze. Proszek **HeBoFill® LUB LINE** jest stosowany w smarach i olejach w celu polepszenia ich właściwości w wysokich temperaturach i dalszego zwiększania efektu smarności. Jednym z efektów jest znaczący wzrost przewodności cieplnej smaru.

Tutaj również czysta biel proszku zdobywa punkty, ponieważ nadaje produktowi końcowemu wysokiej jakości wygląd - liczy się pierwsze wrażenie.

	HeBoFill® LL-SP 010	HeBoFill® LL-SP 050	HeBoFill® LL-SP 100
Kolor	Biały	Biały	Biały
Czystość (B+N)	> 98.5 %	> 98.5 %	> 98.5 %
Tlen	< 1.5 %	< 1.7 %	< 1.3 %
Tlenek boru	< 0.1 %	< 0.2 %	< 0.2 %
Węgiel	< 0.1 %	< 0.1 %	< 0.1 %
Określona powierzchnia właściwa (BET)	~ 20 m ² /g	~ 13 m ² /g	~ 14 m ² /g
Średnia wielkość cząstek (D ₅₀)	1.0 µm	5.0 µm	10.0 µm

-  Rozmiar cząstki
-  Określona powierzchnia właściwa
-  Stopień aglomeracji
-  Krystaliczność
-  Rozlewność
-  Gęstość nasypowa
-  Rozkład wielkości cząstek



Niniejsza ulotka zawiera dane charakterystyczne dla konkretnej substancji. Należy się nimi posługiwać przy przygotowywaniu specyfikacji. Dane dot. produktu mogą się różnić od podanych liczb, stanowią odzwierciedlenie naszych najnowszych badań. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych dot. produktu w zależności od postępu technicznego i powstawania nowych rozwiązań. W procesie przetwarzania uwzględniane są dane, na które nie mamy wpływu, dlatego zalecenia zawarte w niniejszej ulotce należy zweryfikować przeprowadzając badania wstępne, zwłaszcza jeśli stosowane są surowce innych producentów. Niniejsze zalecenia nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności sprawdzenia, czy nie zostały naruszone interesy osób trzecich i, w razie potrzeby, wyjaśnienia sytuacji.


HeBoFill®

LUB LINE

Smarowanie w nowym wymiarze

	HeBoFill® LL-SP 120	HeBoFill® extrusion
Kolor	Biały	Biały
Czystość (B+N)	> 98.5 %	> 97.0 %
Tlen	< 0.7 %	< 1.0 %
Tlenek boru	< 0.3 %	< 0.7 %
Węgiel	< 0.1 %	< 0.3 %
Określona powierzchnia właściwa (BET)	~ 7 m ² /g	~ 7 m ² /g
Średnia wielkość cząstek (D₅₀)	12.0 µm	10.0 µm

-  Rozmiar cząstki
-  Określona powierzchnia właściwa
-  Stopień aglomeracji
-  Krystaliczność
-  Rozlewność
-  Gęstość nasypowa
-  Rozkład wielkości cząstek



Niniejsza ulotka zawiera dane charakterystyczne dla konkretnej substancji. Należy się nimi posługiwać przy przygotowywaniu specyfikacji. Dane dot. produktu mogą się różnić od podanych liczb, stanowią odzwierciedlenie naszych najnowszych badań. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych dot. produktu w zależności od postępu technicznego i powstawania nowych rozwiązań. W procesie przetwarzania uwzględniane są dane, na które nie mamy wpływu, dlatego zalecenia zawarte w niniejszej ulotce należy zweryfikować przeprowadzając badania wstępne, zwłaszcza jeśli stosowane są surowce innych producentów. Niniejsze zalecenia nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności sprawdzenia, czy nie zostały naruszone interesy osób trzecich i, w razie potrzeby, wyjaśnienia sytuacji.